

CuZn39In0.2 BlueBrass®

DE_2024_05

Vergleichbare Standards:

Aurubis-Bezeichnungen: • PNA 377

Beschreibung BlueBrass® ist eine Messinglegierung mit ca. 39% Zink, die gute mechanische Eigenschaften und eine gute Bearbeitbarkeit mit verbesserter Umformbarkeit kombiniert. PNA 377 hat einen mittleren Zink Gehalt, wodurch die Legierung für Bauteile bei denen mechanische Bearbeitung und Kaltumformung gefordert sind geeignet ist. Die Legierung wurde mit der Zugabe von Indium auf die mechanische Bearbeitung in Zerspanungsprozessen hin optimiert. Einsatzgebiete sind der Automotive Bereich, Bauteile der Elektrotechnik sowie der allgemeine Maschinenbau.

**Zusammen-
setzung**

Cu	Pb	In	Fe	Ni	Sn	Si
[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
59,5-61,5	< 0.1	0,1-0,3	0,1-0,5	<0.2	0,1-0,5	0,1 max

Mn	Zn
[%]	[%]
0,1 max	Rest

Diese Legierung entspricht hinsichtlich ihrer Zusammensetzung den Vorgaben gemäß RoHS für elektrische und elektronische Bauteile sowie der ELV für die Automobilindustrie.

**Physikalische
Eigenschaften**

Schmelz- punkt	Dichte	c _p @ 20°C	E-Modul	Wärme- Leitfähigkeit	Elektrische Leitfähigkeit	α @20-300°C
[°C]	[g/cm³]	[kJ/kgK]	[GPa]	[W/mK]	[MS/m]	[10 ⁻⁶ /K]
920	8,4	0,377	110	116	≥ 16	20,5

Die angegebene Leitfähigkeit ist nur für den weichen Zustand gültig.

c_p spezifische Wärmekapazität
α Wärmeausdehnungskoeffizient

**Mechanische
Eigenschaften**

R _m Zugfestigkeit	R _{p0.2} Streckgrenze	Dehnung	Härte HV
[MPa]	[MPa]	[%]	[-]
350-700	150-650	5-35	120-200

**Fertigungs-
eigenschaften**

Kaltverformbarkeit	hervorragend
Warmverformbarkeit	nicht zu empfehlen
Weichlöten	hervorragend
Hartlöten	hervorragend
Autogenes Schweißen	mittel
Schutzgasschweißen	mittel
Widerstandsschweißen	gut
Zerspanbarkeit	gut

Elektrische Leitfähigkeit	Die elektrische Leitfähigkeit wird von der chemischen Zusammensetzung, der Kaltverformung sowie der Korngröße beeinflusst. Ein hohes Maß an Verformung und eine geringe Korngröße vermindern die elektrische Leitfähigkeit.
Korrosionsbeständigkeit	<p>Messing ist beständig gegen: Natürliche und industrielle Atmosphären sowie Meeresluft, Trinkwasser, alkalische und neutrale Salz haltige Lösungen.</p> <p>Messing ist nicht beständig gegen: Säuren, Ammoniak, Halogenid, Cyanid und Schwefelwasserstoff haltige Lösungen und Dämpfe sowie Seewasser (insbesondere bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten).</p> <p>Unter gewissen Umständen (hoher Cu-Gehalt, niedrige Karbonhärte) kann Entzinkung bei der Legierung CuZn39 auftreten. Die Legierung hat eine gewisse Anfälligkeit für Spannungsrisskorrosion unter Einwirkung gewisser Angriffsmittel (z.B. Ammoniak, Amine, Ammoniumsalze). In kritischen Anwendungen wird ein Entspannungsglühen empfohlen.</p> <p>Die Spannungsrisskorrosionsbeständigkeit (geprüft nach EN 14977:2006) und die Entzinkungsbeständigkeit (geprüft nach DIN EN ISO 6509:1995) sind vergleichbar mit denen von gängigem CuZn39Pb3.</p>
Verwendung	Formdrehteile aller Art, Bauteile der Elektrotechnik, Automotive, allgemeiner Maschinenbau, Schrauben, Klemmen, Steckerstifte

Die vorstehenden Angaben sind allgemeine technische Produktinformationen und stellen weder zugesicherte Eigenschaften noch Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar. Verbindliche Spezifizierungen bleiben einem späteren Vertragsschluss vorbehalten. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.